

Опис продукту

Високоєфективний поліроль у своєму класі. Ефективно видаляє подряпини, шліфування та сліди зносу на максимальній швидкості. Інноваційна технологія полірування від лабораторії Menzerna забезпечує максимальне видалення з чудовим блиском. Поліроль виводить ремонт ЛФП на новий рівень, відновлює блиск часто використовуваних прозорих лаків і створює благородний глибокий блиск.

Технічні характеристики

Колір:	білий
В'язкість::	8-15 Pas
Щільність:	1,10 kg/l
Зберігання:	5 - 30°C, уникати морозу і прямих сонячних променів
Застосування:	Ротаційна, ексцентричний

Абразивність:	9
Блиск:	9



YouTube



Menzerna.de



Рекомендоване використання

1. Ретельно очистіть поверхню.
2. Струсіть пляшку та нанесіть 3 (Ø95 мм) - 7 (Ø180 мм) крапель пасти розміром з горошину на полірувальну подушечку або бараняче хутро, залежно від розміру платформи.
3. Використовуйте роторну/ексцентрикову полірувальну машину. Використовуйте метод перехресного нанесення.
4. Під час полірування застосовуйте сильний, рівномірний тиск і працюйте на низькій швидкості.
5. Лак буде здаватися трохи молочним, слід наносити, доки не стане видно лише злегка прозору/масляну плівку.
6. Після полірування видаліть залишки лаку серветкою з мікрофібри преміум-класу.
7. Залежно від вимог до поверхні можна виконати другий етап для досягнення глянцевої поверхні. тут, у вас є можливість повторно нанести Menzerna Cut Force Pro або Menzerna Finish. В обох випадках у поєднанні з м'яким полірувальним кругом

Програма полірування Menzerna



Оптимізовано для:

Круги преміум-класу: круги з шерсті овчини преміум-класу, вовняні круги Orbital, поролоніві круги Heavy Cut
Стандартні круги: стандартні жорсткі круги, круг з вовни у формі кратера, двосторонній круг з овчої вовни

Пакування

Пляшка, пластик, 250 ml	22203.281.001
Пляшка, пластик, 1 liter	22203.261.001

Важливе повідомлення:

Вся викладена вище інформація ґрунтується на наших емпіричних знаннях. Пропонуємо протестувати наші продукти самостійно, щоб визначити на скільки вони підходять для вашого передбачуваного застосування. всі питання пов'язані з гарантійними зобов'язаннями та відповідальністю по даному продукту регулюються чинними умовами та правилами торгівлі, якщо інше не обумовлено законодавством.

Як нас знайти:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
Tel.: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com